

**ЗАО "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД КОМПЛЕКТАЦИИ
ТРУБОПРОВОДОВ"**

EAC

623010, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Кольцевая, 15
тел (3439) 66-46-07, 66-49-36, 66-49-03, 66-24-64**СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА**

№ 8843 от 24.12.2021

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "НефтеГазИмпэкс"

Адрес заказчика: 111250, г. Москва, ул. Солдатская, д. 6, строение 1, комната 10

Условное обозначение	Рабочее давление Рр, МПа	Номер партии	Механические свойства						Количество, шт	Вес 1 шт., кг.
			врем. сопротивление, МПа	предел текуч., МПа	относит. удлинение, %	относит. сужение, %	Ударная вязкость, дж/см ² , KCU-60	Ударная вязкость, дж/см ² , KCV-20		
Отвод П 90-108х5-ст20 ГОСТ 17375-2001	10		514	392	28	72	79	89	50	2,99
Отвод П 90-159х8-ст20 ГОСТ 17375-2001	10		474	308	31	73	122	111	30	10,46
Отвод П 90-273х9-ст20 ГОСТ 17375-2001	4		484	316	34	77	145	124	30	34,35
Отвод П 90-38х3-ст20 ГОСТ 17375-2001	16		494	393	34		111	102	100	0,2
Отвод П 90-38х4-ст20 ГОСТ 17375-2001	20		523	406	31		106	89	100	0,25
Отвод П 90-45х5-ст20 ГОСТ 17375-2001	25		497	389	29	71	76	68	100	0,46
Отвод П 90-57х3-ст20 ГОСТ 17375-2001	10		550	458	25		90	86	100	0,47
Отвод П 90-57х3,5-ст20 ГОСТ 17375-2001	12,5		552	445	27		111	109	250	0,54
Отвод П 90-76х3,5-ст20 ГОСТ 17375-2001	10	505	535	413	24		107	86	150	0,98
Отвод П 90-89х3,5-ст20 ГОСТ 17375-2001	6,3		514	415	25		115	98	50	1,39
Отвод П 90-89х4-ст20 ГОСТ 17375-2001	10		517	431	28		114	93	50	1,58

СВЕДЕНИЯ О ПОЛУФАБРИКАТЕ

Условное обозначение	Номер сопроводительного документа	Номер партии/плавки	Изготовитель
Труба 83х5,0 ст.20 ГОСТ 8732-78/В8731-74	AK-539766/08	10143/OR7631	АО "ПНТЗ"
Труба 114х8,5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В8731-74	AK-057788/01	10M28/926445	АО "ПНТЗ"
Труба 219х10,0 ст.20 ГОСТ 8732-78/В8731-74	AK-064355/01	05Б150/OR3381	АО "ПНТЗ"
Труба 38х3,5 ст.20 ГОСТ 8734-75/В8733-74	4922215150/154	880/270066	ПАО "СинТЗ"
Труба 38х4,0 ст.20 ГОСТ 8734-75/В8733-74	AK-415899/09	7988/1R3948	АО "ПНТЗ"
Труба 38х5,0 ст.20 ГОСТ 8734-75/В8733-74	AK-413902/09	5262/1R2326	АО "ПНТЗ"
Труба 45х3,5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В8731-74	AK-534327/08	3113/OR0960	АО "ПНТЗ"
Труба 45х3,5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В8731-74	AK-539998/08	101363/OR8169	АО "ПНТЗ"
Труба 57х3,5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В8731-74	AK-542833/08	11138/1R0249	АО "ПНТЗ"
Труба 68х3,5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В8731-74	AK-540138/08	101618/OR7495	АО "ПНТЗ"
Труба 68х4,0 ст.20 ГОСТ 8732-78/В8731-74	AK-540165/08	101588/OR7392	АО "ПНТЗ"

Примечания:

Пробное (испытательное) гидравлическое давление гарантируется согласно п.5.1.7 ГОСТ 17380-01. Время выдержки: 10 минут.

ЗАО "Первоуральский завод комплектации трубопроводов"

М.П. ОКК

Отдел контроля качества